

Neutralyt

Produit de couleur bleue destiné à neutraliser la surface en acier inoxydable préalablement traitée.

DOMAINE D'APPLICATION

Élimination des résidus acides sur les surfaces en acier inoxydable contaminées par des électrolytes.
Une surface métallique/chimiquement pure est obtenue dans la zone d'application.

APPLICATION

À l'aide d'un vaporisateur, pulvériser le produit sur la surface en acier inoxydable préalablement nettoyée et/ou polie, puis essuyer avec un chiffon non pelucheux. Rincer ensuite à l'eau déminéralisée froide jusqu'à ce que l'eau de rinçage s'écoulant soit neutre (vérifier à l'aide d'un papier indicateur).

RENDEMENT

Environ 100 mètres linéaires de soudure par litre de Neutralyt.
En fonction de l'état et des dimensions de la surface en acier inoxydable à traiter.

TEMPS D'ACTION

Pas de temps d'action ; la neutralisation est immédiate.

TRAITEMENT DE SUIVI

Aucun traitement de suivi n'est nécessaire.
Pour l'entretien ultérieur, traiter la surface en acier inoxydable avec le spray d'entretien pour acier inoxydable BYMAT (réf. 5400 PO).

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Ne pas laisser le produit ni les eaux de rinçage s'écouler dans les égouts !
Le produit et les eaux de rinçage doivent être éliminés (déchets spéciaux).
Traitement dans une installation de neutralisation ou élimination par une entreprise agréée.
Respecter les prescriptions locales !

REMARQUES

Solution aqueuse.
Respecter les consignes de sécurité et les conseils figurant dans la fiche de données de sécurité CE !

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas soumis à la réglementation sur le transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

CONTENANCE DES EMBALLAGES

Flacon pulvérisateur 250 ml	Réf. : 2215 NT-S
Bouteille en plastique 1 litre	Réf. : 2211 NT
Bidon en plastique 5 litres	Réf. : 2250 NT