

Elektrolyt EC-S

Läpinäkyvä elektrolyytti V4A-ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pintojen tummaan merkitsemiseen.

KÄYTTÖALUE

Logojen ja kirjainten merkitseminen V4A-ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin pintoihin.

KÄYTTÖ

BYMAT-puhdistuslaitteella (merkintätoiminnolla), hiilianodilla varustetulla kahvalla ja merkintähuovalla luodaan silkkipainosablonin avulla logo tai merkki ruostumattoman teräksen pinnalle elektrolyttisesti.

Tässä prosessissa ruostumattomassa teräksessä oleva hiili tehdään näkyväksi ruostumattoman teräksen pinnalla tummana.

Huomio: Ruostumattoman teräspinnan on oltava jäähtynyt ja puhdas ennen käsittelyä.

TUOTTAVUUS

Riippuu merkittävän pinnan kunnosta ja mitoista.

VAIKUTUSAIKA

Ei vaikutusaikaa; merkintä tulee näkyviin, kun pintaa on pyyhkäisty useita kertoja.

Riippuu materiaalin laadusta sekä komponenttien ja ympäristön lämpötilasta.

Optimaalinen käsittelylämpötila on 18–22 °C.

HUUHTELU

Huuhtelee allekirjoitettu pinta hyvin VE-vedellä ja pyyhi se nukkaamattomalla liinalla.

JÄLKIHOITO

Suoraa jälkihoitoa ei tarvita.

Hoida ruostumaton teräspinta myöhemmin BYMAT-ruostumattoman teräksen hoitosprayllä (tuotenro 5400 PO).

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ja huuhteluvesiä ei saa päästää viemäriin!

Tuote ja huuhteluvedet on hävitettävä (erityisjätteet).

Käsiteltävä neutralointilaitoksessa tai hävitettävä hyväksytyn yrityksen toimesta.

Noudata paikallisia määräyksiä!

HUOMAUTUKSET

Tuote sisältää magnesiumnitraattia.

Noudata turvallisuusohjeita ja neuvoja turvallisuustiedotteesta!

KULJETUSTIEDOT

Tämä tuote ei ole liikenteen sääntöjen alainen (ADR/RID, IMDG, IATA).

PAKKAUSKOOT

Muovipullo 100 ml	Tuotenro: 2101 EC-S
Muovipullo 500 ml	Tuotenro: 2105 EC-S
Muovipullo 1 litra	Tuotenro: 2111 EC-S
Muovikanisteri 5 litraa	Tuotenro: 2115 EC-S